

Tuchmatte, diffusionsfähige, feuchtigkeitsregulierende und dispersionsfreie Wand- und Deckenfarben auf Zelluloseleimbasis für Anstriche Innen. Unsere Leimfarbe ist ideal geeignet für Stuckarbeiten, Anstriche im Deckenbereich und auf Untergründen, die einen spannungsarmen Anstrich erfordern. Von Elfenbeinschwarz zu Lapislazuliweiss ist nahezu das komplette Sortiment von kt.COLOR Klassikern verfügbar.

Für die Verarbeitung empfehlen wir Ihnen unsere *Meister der Farben*.

Untergründe

- tragfähige Altanstriche, Malervlies, Tapeten, Glasfasertapeten, Beton, Putzuntergründe oder Steine
- Gips, Gipskarton, Lehmputz oder gipshaltiger Weissputz
- ideal für Stuckdecken, Deckenanstriche und für Allergiker

Grundierungen / Aufbau

- Weissputz, Gipsputz, stark saugende Untergründe grundieren mit Linum Halböl
- mineralische Untergründe, Tapeten, schwach saugende Untergründe grundieren mit Leimfarbe 1:1 mit M018 Leimwasser verdünnt
- 2 Anstriche mit Leimfarbe

Verarbeitung

- die schönsten Oberflächen werden mit dem Bürstenauftrag erzielt
- rollen
- spritzen (airless)

Einschränkungen / Hinweise

- nur im Innenbereich
- Leimfarben sind 2-3 mal überstreichbar, danach müssen sie abgewaschen werden
- frei von allergieauslösenden Stoffen

Inhaltsstoffe

Wasser, Farbpigmente, Kreide, Porzellanerde, Hydroxyethylzellulose, Pigmentnetzmittel, Borsalz (auf Bestellung ohne Borsalz verfügbar).

Leimfarbe

Verarbeitungshinweise

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Verbrauch	ca. 200 g/m ² pro Anstrich, Abweichungen je nach Farbton und Untergrund möglich
Verdünnung	mit Wasser bis 10% oder M018 Leimwasser in beliebiger Menge für Lasureffekte
Trocknung	zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten, bei hoher Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten einräumen
Reinigung	mit Wasser

Hinweis auf Kreidung

Leimfarben bleiben anlösbar. Berührungsanfällige Flächen sollten daher mit unempfindlicheren Farben wie kt.COLOR Silikatfarben gestrichen werden.

Hinweis für Allergiker

Sonderanfertigungen ohne Borsalze sind auf Bestellung und gegen Mehrpreis möglich. Sie müssen frisch verarbeitet werden.

Klassifikation

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke $s_d < 0.01$ m bei Filmdicke ca. 250 μ m

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/a Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0 g/l VOC.
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EG-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.

Ausgabe November 2015 • Aktuelle Daten auf www.ktcolor.ch • Seite 27

kt.COLOR
die Farbmanufaktur