

Eine traditionelle Ölfarbe auf Basis Leinöl, Holzöl und Rizinusöl für Holzuntergründe wie Fensterläden und grundierte Metalle im Aussenbereich. Linum Anstriche zeichnen sich durch eine hervorragende Diffusionsfähigkeit und Renovierbarkeit aus. Linum Ölfarben bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen und sind umweltverträglicher als andere Lacke. Eine aktuelle Liste der verfügbaren kt.COLOR Farbnuancen finden Sie auf www.ktcolor.ch.

Für die Verarbeitung empfehlen wir Ihnen unsere *Meister der Farben*.

Untergründe

- Holzuntergründe, abgelaugte und angeschliffene Ölanstriche
- grundierte Metalle

Grundierungen / Aufbau

- Holzwerk und grundiertes Metall grundieren mit Linum Ölgrund
- abgelaugte und angeschliffene Altanstriche ggf. grundieren mit Linum Ölgrund
- 1. Anstrich mit Linum Ölfarbe SG
2. Anstrich mit Linum Ölfarbe Aussen

Verarbeitung

- Ölfarbe in dünnen Schichten mit einem guten Pinsel vertreiben, ansonsten Gefahr der **Runzelbildung**

Einschränkungen / Hinweise

- nicht unter 10°C (Untergrund) oder über 60% rel. Luftfeuchtigkeit verarbeiten

Inhaltsstoffe

Enthält Leinöl, Holzöl, natürliche, mineralische und witterungsbeständige organische Pigmente, Sikkative auf Co-, Ba-, Zn-Salzbasis, aromatenfreie Lösemittel. Enthält keine Bleisikkative.

Linum Ölfarbe Aussen

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss glatt geschliffen, trocken und frei von fettigen Verunreinigungen sein. Alte lose Farbschichten entfernen, gut haftende Altanstriche sorgfältig reinigen und anschleifen. Korrosionsgefährdete Metalle zuerst mit einer Rostschutzfarbe vorbehandeln.

Vorlack	Linum Ölfarbe SG verdünnt mit Linum Halböl bis 15%
Decklack	Linum Ölfarbe Aussen unverdünnt
Verbrauch	ca. 125 g/m ² pro Anstrich
Verdünnung	mit Linum Halböl bis 15%, Terpentin oder Terpentinersatz
Trocknung	zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von 3 Tagen einzuhalten, bei hoher Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten einräumen
Reinigung	sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Testbenzin

Materialkenndaten

Spezifisches Gewicht d	1.13 g/cm ³
Festkörper	88%

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/d Lb. EU-Grenzwert: 2010 300 g/l. Dieses Produkt enthält <40 g/l VOC.

GefStoffV **Xi reizend.** Kein Gefahrgut.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht ordnungsgemäss entleerte Gebinde sind Sonderabfall. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11.

Sicherheitshinweise

Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht **Selbstentzündungsgefahr** bei Auftragstüchern und Putzlappen! Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren (Blechdose oder Glas).

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schutzhandschuhe tragen. Dämpfe nicht einatmen. Während der Arbeit gut lüften und offenes Feuer fernhalten. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät tragen.

Für Kinder unerreichbar lagern. Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Aufgrund des Gehaltes an natürlichen Ölen kann es an Flächen mit geringem Lichteinfall zur Dunkelgilbung kommen. Der für Naturöle typische Geruch verschwindet nach wenigen Tagen.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.

Ausgabe November 2015 • Aktuelle Daten auf www.ktcolor.ch • Seite 31

 **kt.COLOR**
die Farbmanufaktur