

## M014 Quarzgrund

### Einsatzbereich

Quarzhaltige, atmungsaktive und biologisch abbaubare Haftgrundierung mit ausgezeichnetem Griff. M014 Quarzgrund verbessert die Haftung von Kalkspachtelmassen auf glatten Untergründen wie Gipskartonplatten.

### Empfohlene Deckanstriche

Organisch vergütete mineralische Untergründe wie Putze, Gipskartonplatten, Innenausbau-  
platten auf Kalk- oder Zementbasis.

### Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe tragfähig, frei von Verschmutzungen und Ausblühungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Umgebung und Untergrund) verarbeiten.

### Verarbeitungshinweise

Verbrauch	100 - 400 g/m <sup>2</sup> , abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Verdünnung	mit Wasser bis 10-20%
Applikation	streichen oder rollen
Trocknung	mindestens 12 Stunden
Reinigung	mit Wasser

### Inhaltsstoffe

Wasser, Quarzmehl (35%), Acrylharz, Netzmittel. Dichte 1.55 g/cm<sup>3</sup>, Festkörper 57%.

## Technisches Merkblatt

### Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/h Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 0.3 g/l VOC.  
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

### Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.